



ROCOL TRANSPARENTE ANTI-RUTSCH-SPRAY

Technische Daten und Gebrauchsanweisung

Kurzbeschreibung

Das **TRANSPARENTE ANTI-RUTSCH-SPRAY** von Rocol ist eine speziell entwickelte Beschichtung auf Basis eines Epoxyharzes zur einfachen Erzeugung einer schnelltrocknenden, chemisch beständigen, rutschfesten Beschichtung für nahezu alle Typen von Untergründen.

Sie enthält keine chlorierten Lösungsmittel, keine Schwermetalle und muß nach CHIP-Richtlinien nicht als "mindergiftig" deklariert werden.

Das **TRANSPARENTE ANTI-RUTSCH-SPRAY** läßt sich sehr leicht aufbringen, es fällt kein Abfall an und benötigt auch keine großen Vorbereitungen.

Das **TRANSPARENTE ANTI-RUTSCH-SPRAY** ist sowohl für Außen- als auch für Innenanwendungen geeignet. Es kann in allen Bereichen in denen nur Fußgänger-Verkehr herrscht eingesetzt werden, auch in Barfuß-Bereichen.

Das **TRANSPARENTE ANTI-RUTSCH-SPRAY** ist ideal zum Einsatz auf Treppenstufen, Laufflächen, Leitern, Schwimmbädern, Duschen, Böden usw.



Technische Daten

Farbe:	Transparent
Inhalt:	400 ml
Lacksystem:	modifizierter Epoxyester
Treibgas:	Dimethylether
Ergiebigkeit:	1,5 –2,5 m ² je Dose
Trockenzeit:	Berührungstrocken: 30 - 40 min Überlackierbar: 30 – 60 min Leicht belastbar: 12 h Voll belastbar: 24
Verarbeitungstemperatur:	+5 – 30° C
Haltbarkeit:	2 Jahre



Max. chem. Beständigkeit:	7 Tage
VOC-Anteil:	670 g/l
TRL-Rutschfestigkeit:	Trocken: 79 Naß: 62 Ölverschmiert: 35
Flexibilität:	Ausgezeichnet
Lösungsmittelbeständigkeit: (nach 7 Tagen bei 20°)	beständig gegen Öl, Schmierfett, Reinigungsmittel, Benzin, verd. Säuren + Laugen. Für spezielle Fälle setzen Sie sich bitte mit uns in Verbindung.
Entzündbarkeit:	Hochentzündlich

Oberflächenvorbereitung

Alle Oberflächen sollten vor dem Auftrag sauber, trocken und staubfrei sein. Stark verschmutzte/fettige Oberflächen sind mit einem geeigneten Entfettungsmittel, wie z.B. **ROCOL HEAVY DUTY CLEANER** zu reinigen und nach Gebrauch mit Wasser abzuwaschen. Die Flächen anschließend gut trocknen lassen.

Stahloberflächen

Vor der Anwendung sorgfältig reinigen. Wenn möglich Oberfläche vor der Anwendung anrauen.

Holzoberflächen

Älteres Holz sorgfältig reinigen und trocknen lassen. Neues und poröses Holz vor der Anwendung mit einer geeigneten Grundierung versiegeln.

Betonoberflächen

Vor der Anwendung sorgfältig reinigen. Neuer oder sehr glatter Beton vor der Anwendung anätzen um Haftung zu verbessern.

Lackierte Oberflächen

Frisch gestrichene Flächen oder beschichtete Oberflächen sorgfältig reinigen und leicht anrauen. Vor erstmaliger Anwendung an kleiner verdeckter Stelle Verträglichkeit und Haftung überprüfen.

Fiberglass

Oberfläche anrauen, anschließend mit geeignetem Reinigungsmittel, z.B. **ROCOL HEAVY DUTY CLEANER** reinigen. Mit Wasser nachspülen und trocknen lassen.

Vor dem Auftrag

Achtung: Bitte beachten Sie das RCOL TRANSPARENTES ANTI-RUTSCH-SPRAY die Farbe von nur schwach gefärbte Oberflächen überdecken wird und auch sonst Farbveränderungen bei Gebrauch auftreten können.



Die Dose schütteln bis die Mischkugeln frei sind. Dann mindestens 1 Minute lang weiterschütteln um sicherzustellen, daß die Farbe homogen ist und kein Bodensatz zurückbleibt.

Auftrag von Rocol Transparentes Anti-Rutsch-Spray

Flächen, die nicht besprüht werden sollen, vor der Anwendung sorgfältig abkleben. Die besten Resultate erhält man in dem man **ROCOL TRANSPARENTES ANTI-RUTSCH-SPRAY** aus einer Entfernung von 15 – 20 cm aufsprühen. Dose mit gleichmäßiger Bewegung über die zu besprühenden Bereiche so bewegen, daß sich die einzelnen Sprühbahnen etwas überlappen.

Auf diese Art 2 Schichten aufbringen, wobei nach der ersten Schicht 30 – 60 min (oder bis die erste Schicht angetrocknet ist) gewartet werden muß bis die zweite Schicht aufgebracht werden kann.

Je nach Belastung (Abnutzung) der behandelten Flächen muß die Anwendung in bestimmten Zeitabständen wiederholt werden. Dazu die Oberfläche einfach reinigen und **ROCOL TRANSPARENTES ANTI-RUTSCH-SPRAY** neu auftragen.

Nach Gebrauch

Bei auf dem Kopf stehender Dose den Sprühkopf 3-5 Sekunden lang drücken, um Farbrückstände zu beseitigen.

Dosen stets an einem kühlen Ort und von Zündquellen fern lagern. Nicht so lagern, daß sie direkter Sonneneinstrahlung ausgesetzt sind.

Entfernen von Rocol Transparentes Anti-Rutsch-Spray

Wenn Sie **ROCOL TRANSPARENTES ANTI-RUTSCH-SPRAY** wieder entfernen wollen, benutzen Sie ein Abbeizmittel auf Lösungsmittelbasis entsprechend der dort aufgeführten Anleitung. Auf porösen Oberflächen ist u.U. mehr als eine Anwendung des Abbeizmittels erforderlich.

Oberflächenpflege

ROCOL TRANSPARENTES ANTI-RUTSCH-SPRAY sollte regelmäßig gereinigt werden um ein Maximum an Antirutscheffekt zu erhalten. Unter normalen Bedingungen genügt ein Abfegen, bei stärkeren Verschmutzungen ist ein wasserbasierender biologisch abbaubarer Reiniger in Verbindung mit einem Schrubber zu empfehlen. Nach dem Einwirken mit klarem Wasser nachspülen und trocknen lassen.



Arbeitsschutz

Vor Gebrauch das Sicherheitsdatenblatt zu Rate ziehen. Bzgl. weiterer Informationen wenden Sie sich bitte an ITW Chemische Produkte GmbH, Mühlacker Str..149, 75417 Mühlacker Tel. 07041/9634-0, Fax 07041/9634-29.

Stand 03/2000 15.03.2000

Seite 4 von 4